QUICKSEAL ZELFKLEVENDE EPDM STROOK

EPDM strook

Product
EPDM rubber staat als zeer duurzaam bekend. De EPDM strips zijn nauwlijks gevoelig atmosferische invloeden, zonlicht, UV straling, water en extreme temperatuur schommelingen.
De acrylbase heeft goede allround kleefeigenschappen, vooral met betrekking tot veroudering- en verwering. De lijmlaag heeft een goede kleefkracht met een hoge afpelhechting op een breed scala aan oppervlaktes zoals, hout, beton, metalen, etc.

Toepassing
- Tegen opstijgend vocht
- Als waterkering aan de voet van de spouwmuur
- Als waterkering onder dorpels
- Als waterkering achter gevelpanelen
- Rond gordijngevels

Kleur
Zwart

Verpakking
Verpakt in plastic krimpfolie met label

Eigenschappen
- Goede weerstand tegen weersomstandigheden, uv-straling enveroudering
- Goede waterdichting op lange termijn
- Elastisch en rotbestendig
- Recycleerbaar
- Solventvrij

Kleeflaag
Acrylaatlijmlaag is een montagehulpmiddel bij bijvoorbeeld het aanbrengen van de folie op regels ten behoeve montage gevelpanelen.
LET OP: De lijmlaag dient als montagehulpmiddel niet als permanente bevestiging. Hiervoeren adviseren wij het gebruik van Polytix.

Verlijmen met afdichtings(lijm)kit Quickseal Polytix
Eéncomponent lijmkit gemaakt van MS Polymeer.
Kleur: zwart
QUICKSEAL POLYTIX is speciaal ontwikkeld voor het verlijmen en waterdicht afsluiten van EPDM membramen, bitumineuze dakbedekking, shingles en isolatieplaten. Het is tevens geschikt voor het repareren van lekkages en voor noodreparaties op daken, goten, hemelwaterafvoeren, etc.
Uitstekende hechting zonder primer op praktisch alle, en vochtige, ondergronden. Bijvoorbeeld: EPDM, Bitumen, ZINK, Steen, Lood, PVCTPO, Metaal, Hout, DPC, etc.
Blijvend plasto-elastisch, Oplosmiddelvrij, Duurzaam, Gebruiksvriendelijk, Bevat geen schadelijke bestanddelen

Ter informatie
De lengtetoleranties van de folies zijn volgens DIN 7715.
Breedtetoleranties :+/- 2,50 mm.
leranties :+/- 2,50 mm

Karakteristiek	Waarde + eenheid
Product	Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer folie
Brandklasse (DIN EN 13501)	E
Weerstand tegen het binnendringen van water	W1
Waterdampdoorlaatbaarheid (μ) (EN 1931)	50.000
Rek (DIN 12311-2)	300%
Scheurweerstand	≥ 10 N
Treksterkte	≥ 9.0 MPa
Verouderingstest folie volgens IFT Guideline MO-01/1:2007 met wisselende trek- en duwkrachten van ± 100kg/m²	Geslaagd
Static puncture	≥ 0.3 kN

Code	EAN	Afmeting
Q2300120	8719558682874	0.75 x 80mm | 20m1
Q2300121	8719558682881	0.75 x 100mm | 20m1
Q2300122	8719558682998	0.75 x 120mm | 20m1
Q2300123	8719558682904	0.75 x 160mm | 20m1
Op aanvraag alle breedtematen leverbaar tot 1000mm		